

KLASSIFIZIERUNG



Klasse 23 INLAND SCHWER
Minimum Dicke 2 mm



Klasse 34 KOMMERZIELL SEHR SCHWER
Minimum Dicke 2 mm



KLASSE 43 INDUSTRIE SCHWER
Minimum Dicke 2,5 mm

TECHNISCHE DATEN



WIDERSTAND GEGEN EINDRÜCKE
EN ISO 24343-1 • 0.03 mm • ASTM F-1914 • 0.001inch / 750 PSI



AUSWIRKUNG EINES MÖBELBEINS
EN 424 • Keine Schäden • Statische Belastungsgrenze: überschreitet 1000 PSI bei Prüfung gemäß ASTM F-970-00



ABRIEBFESTIGKEIT
ASTM D4060 -14 • CS17 • Räder /10N/1500 Zyklen • 55 mg



ELEKTRISCHES VERHALTEN
EN 1815 • < 2 kV



LICHTECHTHEIT
EN ISO 105-B02 • 7 - 8 • ASTM F-1515 • 7 - 8 (1-Starke Veränderung, 8-Keine Änderung)



FLEXIBILITÄT
EN 435 • 20 mm, keine Rissbildung • ASTM F-137-08 • 0.79 inch, keine Rissbildung



CHEMIEBESTÄNDIGKEIT
EN ISO 26987 • Keine Veränderungen • Gemäss ASTM F-925 • Keine Veränderung



FLECKENBESTÄNDIGKEIT
EN 423 • Kategorie 1 + 2: Level 5, Kategorie 3: Level 4/5



ZIGARETTENBESTÄNDIGKEIT
EN 1399 • Proc A (gestrichen) ≥ Level 4 • Proc B (brennend) ≥ level 3



WÄRMELEITFÄHIGKEIT
EN ISO 12524 • 0.15 W/m.K, geeignet für Fussbodenheizung • ASTM C-518-17 • 0.15 W/m.K



AKUSTISCHE TRITTSCHALLDÄMMUNG
EN ISO 12524 • ASTM E-2179 03 • Δ Lw = 8dB Kork • 15dB Kork Komfort



DICKENQUELLUNG
EN 13329 • <0,8%



WASSERDICHTHEIT
EN 13553 • Wasserdicht



EIGNUNG FÜR DIE VERWENDUNG IN FEUCHTER UMGEBUNG CONDITIONS
EN 426 • Geeignet



CE-NUMMER
15 • DoP08CORQ017 • EN 13813:2002



KORK FLÜSSIGLINO
Enthält recycelte Inhalte



REAKTION AUF FEUER EN 13501-1 • Bfl-S1 • Klasse 1 bei Prüfung nach ASTM E-648 Kritischer Strahlungsfluss • Erfüllt 450 oder weniger, wenn gemäß ASTM 662/NFPA 258 getestet Rauchdichte



STUHL MIT ROLLEN IM DAUEREINSATZ EN 425 • 25.000 • Leichte Veränderung des Aussehens • keine Delaminierung • ASTM D-6962 • 25.000 • leichte Veränderung • keine Delaminierung




RUTSCHFESTIGKEIT DIN 51130 • R9 Standard / R11 auf Verlangen • EN 13893 • DS: ≥ 0,30 • Erfüllt oder übertrifft die Branchenempfehlung von > 0,5 für ebene Oberflächen bei Prüfung nach ASTM D-2047




NATUROLISS®


Walo Bertschinger AG	8953 Dietikon 1	Giessenstrasse 5	Tel. 044 745 23 11
Walo Bertschinger AG	6030 Ebikon/Luzern	Neuhaltenring 8	Tel. 041 444 14 41
Walo Bertschinger AG	4402 Frenkendorf	Bächliackerstrasse 10	Tel. 061 335 92 92
Walo Bertschinger AG	8645 Jona	St. Dionysstrasse 31-33	Tel. 055 282 16 06
Walo Bertschinger AG	5600 Lenzburg	Hardstrasse 6	Tel. 062 886 00 50
Walo Bertschinger AG	8400 Winterthur	Stadthausstrasse 43	Tel. 044 745 23 11
Walo Bertschinger AG Bern	3073 Gümligen/Bern	Feldstrasse 42	Tel. 031 941 21 21
Walo Bertschinger AG Graubünden	7503 Samedan	Cho d'Punt 60	Tel. 081 851 10 60
Walo Bertschinger AG Graubünden	7205 Zizers	Tardisstrasse 217	Tel. 081 258 33 00
Walo Bertschinger AG Ostschweiz	9403 Goldach	Schuppis 21	Tel. 071 292 30 30
Walo Bertschinger SA Romandie	1312 Eclépens	Z.I. Le Marais	Tel. 021 695 21 50
Walo Bertschinger SA Ticino	6807 Taverne	Via San Gottardo	Tel. 091 923 52 81



WS 112




WS 100




WM 107




WS 103




WL 143




WM 136




WS 147




WH 124




WH 118




WH 113




WH 101




WH 106



WM 105




WL 137




WH 130




WS 146




WH 129




WS 121




WH 114




WM 102




WL 111




WL 108




WL 133




WH 148




WS 145




WH 128




WL 119



WS 115




WL 104



WM 109



WH 132




WL 134




WS 144




WS 142




WS 153




WH 120




WS 116



W 139




WM 110




WS 152




WM 135




WH 149




WS 127




WH 131




WH 126




WS 117




WL 140



WH 141




WH 151




WH 138




WH 150



WL 125



WM 122



WH 123